

TST

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE S PLNIVEM

- Pro rychlé opravy.
- Určen pro: hliník, měď, ocel, dřevo a jiné kovy.
- Utěšňuje trhliny, díry a průsaky.
- Opravuje povrchové škody.
- Vhodný pro většinu materiálů.
- Příline i na vlhkém podkladu (dokonce pod vodou).



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

TECHNO STICK

Základní informace

TECHNO STICK je určen k opravám na materiálech jako je měď, ocel a kov. Vyplňuje praskliny, trhliny a jinak mechanicky porušená místa. Teplotní odolnost do 180 °C a krátkodobě do 300°C. Snadné použití. Lze je natřít a brousit.

Opravy hliníku: vyplňuje praskliny a otvory. Teplotní odolnost do 180°C a krátkodobě do 300°C.

Nahrazuje stávající kov. Možné zpracování mechanicky. Opravy ve dřevě: vyplňuje praskliny a otvory. Teplotní odolnost do 180°C a krátkodobě do 300°C. Snadné použití. Lze je natřít a brousit. Užitečné pro opravy dřevěných výrobků (např. prkna, nábytek, dřevěné podlahy, ...)

Technické informace

TECHNO STICK STEEL /ALU /WATER /COPPER

Skupenství: pasty

Barva: různé

Zápach: Charakteristika

Bod vzplanutí: > 100 °C.

Hustota: 1,9 - 2,09 g/cm³.

Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný

Doba vytvrzování: 8 - 12 minut.

Plná síla: 24 hodin.

Pracovní teplota: 10 °C až 30 °C.

Rychlost míšení: 1:1 .

Plnicí štěrbin: 15 mm.

Smršťování: 0,05%.

Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.

TECHNO STICK TITAN

Složení: epoxidová pryskyřice a titanový prášek.

Vazkost: houževnatá pasta

Barva: hnědá

Doba zpracování: 30 min při 20 °C

Doba vytvrzení při 20 °C: 1hod (35%), mechanická

stálost po 4 hod. (50%),

úplné vytvrzení po 48 hod. (100%).

Odolnost vůči teplotám: - 35 °C do 280 °C (maximálně 300 °C).

Odolnost na tah: 7,5 N/mm²

Odolnost na tlak: DIN 53281-83: 84 N/mm²

Chemická odolnost: většina kyselin, olejů, alkoholu, hořavin, esteru, vody atd.

TECHNO STICK WOOD

Skupenství: pasty

Barva: šedý

Zápach: Charakteristika

Bod vzplanutí: > 200 °C.

Hustota: 1,85 g/cm³

Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný

Doba vytvrzování: 8 - 12 minut.

Plná síla: 24 hodin.

Pracovní teplota: 10 °C až 30 °C.

Rychlost míšení: 1:1 .

Plnicí štěrbin: 15 mm.

Smršťování: 0,05%.

Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.

TECHNO STICK WOOD

Skupenství: tuhy

Barva: hnědý

Zápach: nenápadný

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: > 35 °C

Bod vzplanutí: > 100 °C.

Tlak páry: < 0 kPa

Hustota (20 °C): 1,9 /cm³

Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný

Doba vytvrzování: 8 - 12 minut.

Plná síla: 24 hodin.

URČENOU POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Applikace a Použití

- Odstranit barvy, oxidace nebo rez.
- Vybrousit trhliny do tvaru V a na konci navrtat.
- Obrousit povrch (+/- P80).
- Pokud je to možné, odmastit pomocí Safe Clean nebo Power Clean.
- Odříznout požadované množství.
- Dobře prohnát, dokud nezískáte homogenní barvu.
- Než TECHNO STICK vytvrdne, lze ji perfektně vyhladit pomocí Safe Clean.
- Nanést výrobek špachtlí nebo jiným předmětem a dobře přitlačit.
- Po 24 hodinách je TECHNO STICK zcela vytvrzená hmota a dá se jednoduše opracovávat.
- Pozor na sníženou účinnost výrobku v použití při venkovních teplotách pod 5°C.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T638001	Techno Stick Steel 56g	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
T638002	Techno Stick Aluminium 56g	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
T638003	Techno Stick Water 56g	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
T638004	Techno Stick Copper 56g	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
T638005	Techno Stick Wood 56g	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
T638006	Techno Stick Titan 57g	57g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY



LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

