

## RUSA

### TRANSFORMACE RZI

- Chemicky silná neutralizace rzi
- Antikoroziční účinek s dlouhou životností
- Ošetření, ochrana a prodloužení životnosti železných kovů
- Transformace rzi na ošetřené ploše v černý ochranný polymerový film
- Vhodná další povrchová úprava vrchní barvou



### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

## RUSTCON AEROSOL

### Základní informace

RUSTCON AEROSOL je vysoce účinný a efektivní prostředek, který na bázi polymerové povrchové úpravy

eliminuje nežádoucí rez. Prodlužuje životnost železných kovů a vykazuje dlouhodobý antikoroziční účinek.

### Technické informace

Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film  
 Vzhled: světle hnědý  
 Forma: aerosol  
 Barva: světle hnědý  
 Zápach: charakteristické  
 Bod vzplanutí: -42°C  
 Teplota samovznícení: 235°C  
 Teplota varu / rozmezí bodu varu: -24,8°C  
 Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %  
 Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %

Tlak par (při 20°C): 5200 hPa  
 Hustota (při 20°C): 0,797 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskozita, kinematická (při 40°C): ≤ 20,5 mm<sup>2</sup>/s  
 Uchovávat v chladu a suchu.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji. Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.  
**URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!**

### Aplikace a Použití

- Příprava povrchu:
- Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje. Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
- Protřeptejte nádobku s přípravkem RUSTCON alespoň 1 minutu před použitím. Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C.
- Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy.
- Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání.
- Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
- Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
- Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6-ti hodinách.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T181001	Rustcon Aerosol 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

