

SEF-R

MODERNÍ TEKUTÉ TĚSNĚNÍ

- Vysoké kvalitní RTV silikon, neutrálně siřovaný
- Snadné a rovnoměrné dávkování
- Velmi dobré modelovací, vyhlazovací a zpracovatelské vlastnosti
- Zejména pro průmyslový a automobilový sektor
- Nekorozivní, proto nemá vliv na elektronické součástky
- Vyplňuje nerovnosti a tolerance
- Okamžité výsledky s vodotěsnými a vzduchotěsnými spoji
- Vysoká chemická odolnost
- Odolnost vůči vysokému tlaku a UV záření
- Barevně stálé - přiměřený zápací
- Elektroizolační vlastnosti
- Bez kyselin a zásad - vhodné pro alkalické a kovové podklady
- Teplotní rozsah: -60 °C až + 300 °C (krátkodobě do 330 °C)
- Vyvinut pro vysoké výkonné motory.
- MEKO free



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEAL FLEX HT RED

Základní informace

SEAL FLEX HT RED je vysoko kvalitní RTV silikon. Různé aplikacní varianty umožňují rychlé, snadné a rovnoměrné dávkování a vyznačují se velmi dobrými modelovacími, vyhlazovacími a zpracovatelskými vlastnostmi. SEAL FLEX HT RED je zvláště vhodný pro průmyslová a automobilová aplikace. SEAL FLEX HT RED je vysoko odolný vůči chemickým kapalinám. SEAL FLEX HT RED je vhodný pro teplotní rozsah -60 °C až +300 °C, je nekorozivní, a

proto nemá vliv na elektrické komponenty. SEAL FLEX HT RED vyplňuje nedokonalosti a tolerance, má elektrické izolační vlastnosti a poskytuje okamžité výsledky pro vodotěsné a vzduchotěsné spoje. Navíc SEAL FLEX HT RED nabízí odolnost vůči vysokému tlaku a UV záření a má velmi dobrou stabilitu proti stářnutí. SEAL FLEX HT RED je stálobarevný, s přiměřeným zápacím, bez kyselin a zásad, pro alkalické a kovové podklady.

Technické informace

| | |
|--|---|
| Forma: pastovitá | Schopnost pohybu: 25 % |
| Barva: červená | Modul pružnosti (100 %): < 0,4 N / mm² |
| Zápací: charakteristický | Prodloužení při přetírání: >600 % |
| Hustota (při 20 °C): 1,16 ± 2 g / cm³ | Zotavení po deformaci: >70 % |
| Viskozita: nestékavá pasta | Snížení objemu: < 5 % |
| Doba tvorby kůže: 12 ± 5 min | Teplota zpracování: 0 - +40 °C |
| Doba nelepivosti: 10 min | Skladovací teplota: -5 - +30 °C |
| Doba vytvrzení (při 23 °C, 50 % RH): ~ 2-3 mm / 24 h | Stabilita při skladování při 23°C/50% : 24 měsíců |
| Tvrzost Shore A: 25 ± 3 | Teplotní odolnost: -60 °C až 300 °C |
| Pevnost v tahu: 1,10 N / mm² | Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list. |
| Pevnost ve smyku (alu, 1mm): 2,0 MPa | URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. |

Aplikace a Použití

- SEAL FLEX HT RED pro automobilový sektor, stavbu kotlů, stavbu průmyslových zařízení.
- Například skříně strojů a motorů, závitové a přírubové spoje, spoje, vzduchové kanály, sací a výstupní potrubí, kompresory, čerpadla, turbíny, palivová a vodní čerpadla, převodovky, víka ložisek předních a zadních hřídel, víka klikové skříně a ventilů, chladicí systémy, ventilaci systémy, hořáky na topný olej, výměníky tepla a mnoho dalšího.
- Kamennáské a komínové přechody a přípojky, instalace vytápění, odvod spalin a vzduchotechniky, přípojky kamen.
- Izolace a ochrana proti vlhkosti elektronických kontaktů a pro utěsnění spojů nebo úniků vlhkosti.
- SEAL FLEX HT RED je vhodný pro: Ocel, nerezovou ocel, hliník, různé slitiny jako je měď, sklo, keramika, syntetické materiály, smalt, dlaždice, pocínovaný plech a glazované povrchy jako je dřevo.

- SEAL FLEX HT RED je odolný vůči: lehkým kyselinám (do 20%), glykolu, fluorochlormethanu, butanu, olejům, tukům, mazivům, benzínu, petroleji, převodovým a brzdovým kapalinám, vodě, páře, nemrznoucí smíšení, topnému oleji, alkáliím, soli řešením.
- Pro optimální výsledky by měl být povrch bez rzi, koroze, mastnoty a prachu.
- Předzákladní nátěr na beton, minerální omítka a vláknocement v případě potřeby.
- Nevhodné na přírodní kámen.
- Předběžné testy se doporučují na plastech, jako je PMMA a polykarbonát (praskliny způsobené prutím).
- Vyhnete se kontaktu s bitumenem, dehtem nebo materiály uvolňujícími zrněkčovadla (EPDM, butyl, pěny), protože to může vést k nekompatibilitě.

| Objednací číslo | Název | Balení | Použitelnost | Zařazení |
|-----------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| T204001 | Safe Clean Aerosol | 500ml | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠŤOVÁČEK |
| T499001 | Power Clean 500ml | 500ml | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠŤOVÁČEK |
| T571701 | Seal Flex červený | 200 ml | Viz potisk + 24 měsíců | LEPIDLA A TĚSNÍCI TMELY |
| T571702 | Seal Flex HT red | 310ml | Viz potisk + 24 měsíců | LEPIDLA A TĚSNÍCI TMELY |

