

SEF-R

HOCHTEMPERATUR SILIKON-DICHTUNGSKIT RED

- Hochwertiges RTV-Silikon auf Acetoxy-Basis
- Leichte und gleichmäßige Dosierung möglich
- Speziell für den Industrie- und Kfz-Bereich
- Nicht korrosiv, somit keine Auswirkungen auf elektronische Bauteile
- Füllt Unebenheiten und Toleranzen aus
- Sofortige Resultate bei wasser- und luftdichten Verbindungen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Druck- und UV-Beständigkeit
- Temperaturbereich: -60 °C bis +300 °C
- Lieferbar in der praktischen Sprühdose 200ml oder in der Kartusche 310ml



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SEAL FLEX HT RED

ALLGEMEINE INFORMATION

SEAL FLEX HT RED ist ein hochwertiges RTV-Silikon auf Acetoxy-Basis. Durch die verschiedenen Ausbringungsvarianten ist eine schnelle, leichte und gleichmäßige Dosierung möglich. SEAL FLEX HT RED ist speziell für den Industrie- und Kfz-Bereich geeignet.

SEAL FLEX HT RED ist hochtemperaturbeständig, nicht korrosiv und bietet eine dauerhafte, flexible, wasser- und luftdichte Verbindung. SEAL FLEX HT RED weist eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Flüssigkeiten, Druck und UV-Strahlung auf. SEAL FLEX HT RED für den Temperaturbereich zwischen -60 °C und +300 °C.

TECHNISCHE INFORMATION

Chemische Basis: Acetoxy RTV-Silikon
Farbe: rot
Dichte: 1,04 g / cm³
Extrusionsrate (bei 25 °C, 6 bar, 3,2 mm Öffnung): >1000 g/min
Zündpunkt: 370 °C
Im gehärteten Zustand:
Zugscherfestigkeit (EN 1465): 1,8 N / mm²
Bruchdehnung (ASTM-D-412): 500%
Härte (Shore A) (ASTM-D-676): 25
Schrumpfrate: 2%
Hautbildung (ASTM-D-4678): 7 Minuten
Aushärtungsprozess: ~ 4 mm / 24 h bei 50% rF
Trockene Oberfläche (ASTM-D-4678): 40 Minuten


Temperaturbereich: -60 °C bis + 300 °C
Wärmeleitfähigkeit (ASTM D-2214/70): 0,3 J/(m*s*K)
Dehnungskoeffizient (ASTM EB-31): 20 x 10
Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz (ASTM D-150): 3
Verlustfaktor bei 1 MHz (ASTM D-150): 3x10⁻³ MHz
Durchschlagsspannung (ASTM D-149): 20 kV / mm
Durchgangswiderstand: 2x10¹⁵ OHM cm (ASTM D 257)
Spezifischer Volumenwiderstand (ASTM D-257): 10¹⁵ Ω
Elastizitätsmodul (100%): 0,52 MPa

Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen
Sicherheitsdatenblatt beachten

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- SEAL FLEX HT RED für: Maschinen- und Motorgehäuse, Gewinde- und Flanschverbindungen, Anschlüsse, Luftkanäle, Einlass- und Auslasskrümmer, Kompressoren, Pumpen, Turbinen, Benzin- und Wasserpumpen, Kurbelgehäuse- und Ventildeckel, Kühlsysteme, Lüftungsanlagen, Heizölbrenner, Wärmetauscher uvm.
- Isolierung und Feuchtigkeitsschutz von elektronischen Kontakten und Motor- und Schaltkästen
- Abdichtung von Fugen und Wasserlecks an Rücklichtern und Karosserieverbindungen
- SEAL FLEX HT RED ist geeignet für: Stahl, Aluminium, verschiedene Legierungen wie Kupfer, Glas, Keramik und synthetische Materialien
- SEAL FLEX HT RED ist beständig gegen: leichte Säuren (bis zu 20%), Glykol, Fluor-Chlor-Methan, Butan, Öle, Fette, Schmiermittel, Benzin, Kerosin, Getriebe- und Bremsflüssigkeiten, Wasser, Dampf, Frostschutzmittel, Heizöl, Alkalien, Salzlösungen
- Für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche rost-, korrosions-, fett-, und staubfrei sein

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
N573106	Seal & Bond Flex-Sil schwarz	310ml	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N574206	Seal & Bond Flex-Sil rot	202ml	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N599422	Gelenkspitze	12 Stück	-	TOOLS
T569000	Kartuschenpresse 26:1	1St.	-	TOOLS
T569001	Gelenkspitzen Nozzle 360°	6 St.	-	TOOLS
T571701	Seal Flex HT red	200ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T571702	Seal Flex HT red 310ml		siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE



KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

