

TECHNO FINISHER 2K HS 2:1

HIGH DISTENSION HIGH SOLID CLEAR COAT

TECHNO FINISHER 2K HS is a new generation product, recommended for large surfaces and touch-ups. May be applied to all flat color coats, including water-based ones. The product's additives make spraying very easy, reducing working time.



VANTAGGI • ADVANTAGES

High dry residue • Very easy application • Easy drying and spreadability • Glides on easily with long-lasting gloss.
Very high yield • Highly resistant to scratches and solvents • Excellent for total or partial painting jobs.

	Codice prodotto Code - Codigo	Prodotto T122004 T122114 (SET)	Catalizzatore T22014 (2:1)
	NATURA PRODOTTO Nature of product Nature du produit Naturaleza de producto	Resina acrilica ossidrata Modified acrylic resin	
	Contenuto solido Solid content	53% Clear Coat 276	
	V.O.C. PRODOTTO Product V.O.C. Pronto all'uso / Ready to use	VOC (2004/42/CE IIB): (e-840 g/L max) cont.498 g/L	
	V.O.C. PRODOTTO CH Product V.O.C. CH		
	Colore Colour • Couleur • Color	Trasparente Transparent • Transparent • Transparente	
g / L	Peso Specifico Specific Gravity Poid specific Peso specifico	1010 ± 30 g / l	
	RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Proportion de melange	2:1 = 4:2:0 Asta graduata	
A	PRODOTTI Product Produit Producto	VOLUME% PESO g 2:1 2:1 100 100 TECHNO FINISHER 2KHS	
B	CATALIZZATORE Hardener Durcisseur Endurecedor	HARDENER 50 54	
C	DILUENTE Thinner Diluant Disolvente	Acrilico Acrylic Acrilique 0 0	
	POT-LIFE Pot-life (20°C)	5-6 h	
	VISCOSITA' APPLICAZIONE Spraying viscosity Viscosité d'application	15±1" Coppa Ford Ø 4 a 20°C	
	PISTOLA A CADUTA Gravity feed spray gun Pistolet à gravité	Ø 1,3 - 1,4 mm.	
	PISTOLA AD ASPIRAZIONE Suction feed spray gun Pistolet à godets suspendu	Ø 1,5 - 1,6 mm.	
ATM	PRESSIONE ARIA (Bar) Air pressure (Bar) Pression	3 - 3,5	

	NUMERO MANI Number of coats Passes	1/2 + 1 regolare - Intervallo 6'- 8' 1/2 + 1 normal - wait time 6'-8'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness	45-50 microns
	APPASSIMENTO Flash time Evaporation	6'-8'
	FUORI POLVERE (20°C) Dustfree (20°C)	15'
	SECCO AL TATTO(20°C) Tackfree (20°C)	5-6 h
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to assemble	12-16 h
	TEMPO ESSICAZIONE Drying time	(20°C) (68°F) 24 h (60°C) (140°F) 30'
	CONSERVABILITA' Storage	2 anni in luogo fresco e asciutto 2 years in a cool and dry place 2 ans dans un endroit frais et sec
	Roto orbitale bagnato Orbital sander wet Ponceuse vibrante à l'eau	
	Roto orbitale secco Orbital sander dry Ponceuse vibrante à sec	
	Cart. manuale bagnato Wet sanding by hand Ponçage à la main eau	
	ADDITIVI Additives	505 SPRINTER-Accelerante di catalisi 505 SPRINTER- Accelerator 1-5% max Provides faster hardening
	Pezzi Cartone Pieces/carton box No. par carton Envases por caja	1 L clear 12 pezzi/pieces/boîtes 5 L clear 4 pezzi/pieces/boîtes 500 ml hardener 12 Cat./hard./durcis. 2,5 L hardener 04 Cat./hard./durcis.
	Cartoni Pallet Carton box / Pallet	1 L 60 cartoni / carton boxes 5 L 35 cartoni / carton boxes
	Rispettare la diluizione - Rispettare i tempi tra le mani. Dilute properly - Allow proper time between coats.	
<p>I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il ns. controllo. / Data, information and suggestions correspond to our experience in the field. However, we assume no responsibility for results obtained, as conditions and usage are beyond our control.</p>		