

TECHNO FINISHER 2K UHS

EXTRA HIGH SOLID - LOW VOC 418g/L

TECHNO FINISHER 2K UHS is an Extra High Solid & High Gloss clearcoat. Is made with the newest technology for guarantee You a simple application with the best result. It can be applied Highly Efficiently in one application without flash-off between coats. Good filling power. The High Productivity can reduce the working time and cost. Its high resistance to the effects of weathering and environmental pollution ensure a durable protective paint film. UV protected.



ADVANTAGES

- Solid content Very High • Easy to spray •Easy levelling •High productivity •Very High glossy •Easy to polish
- Good scratches resistance •Compatible with water and solvent base.

	Codice prodotto Code - Codigo	Prodotto T122003 T122113 (SET)	Catalizzatore T 122013 (2:1)
	NATURA PRODOTTO Nature of product Nature du produit Naturaleza de producto	Resina acrilica ossilidrata Modified acrylic resin	
	Contenuto solido Solid content	65%	
	V.O.C. PRODOTTO Product V.O.C.	VOC (2004/42/CE IIB): ----- (d-420g/L max) cont. 418 g/L	
	V.O.C. PRODOTTO CH Product V.O.C. CH	USA: VOC 3,40 Lbs/Gal	
	Colore Colour • Couleur • Color	Trasparente Transparent • Transparent • Transparente	
g / L	Peso Specifico Specific Gravity Poid specific Peso specifico	1013 ± 20 g / l	
	RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Proportion de melange	Ratio = 2:1 Asta graduata	
A 	PRODOTTO Product Produit Producto	TECHNO FINISHER 2K UHS	VOLUME% 100 PESO (g) Weight 100
B 	CATALIZZATORE Hardener Durcisseur Endurecedor	HARDENER (2:1)	50 49
C 	DILUENTE Thinner Diluant Disolvente	Acrilico Acrylic Acrilique	Non richiesto Not required
	POT-LIFE Pot-life (20°C)	5-6 h	
	VISCOSITA' APPLICAZIONE Spraying viscosity Viscosité d'application	18±1" Coppa Ford Ø 4 a 20°C	
	PISTOLA A CADUTA Gravity feed spray gun Pistolet à gravité	1,2 - 1,4 mm.	
	PISTOLA AD ASPIRAZIONE Suction feed spray gun Pistolet à godet suspendu	-	
	PRESSIONE ARIA (Bar) Air pressure (Bar) Pression	3 - 3,5	

	NUMERO MANI Number of coats Passes	1 mano piena oppure 1 mano leggera + 1 mano <i>1 full coat or 1 light coat + 1 coat</i>
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness	60 microns
	APPASSIMENTO Flash time Evaporation	8'-10'
	FUORI POLVERE (20°C) Dust free (20°C)	20'-25'
	SECCO AL TATTO(20°C) Tack free (20°C)	6-7 h
	PRONTO AL MONTAGGIO Dry to assemble	12-16 h
	TEMPO ESSICAZIONE Through drying • Evaporation ARIA (68°F)(20°C) FORNO (140°F)(60°C)	Non consigliata - Not suggested 30'
	CONSERVABILITA' Ageing Stockage	2 anni in luogo fresco e asciutto <i>2 years in a cool and dry place</i> <i>2 ans dans un endroit frais et sec</i>
	Roto orbitale bagnato Flat bed sander wet Ponceuse vibrante à l'eau	
	Roto orbitale secco Flat bed sander dry Ponceuse vibrante à sec	
	Cart. manuale bagnato Sanding by hand wet Ponçage à la main eau	
	ADDITIVI Additives	
	Pezzi Cartone Pieces/carton box No. par carton Envases por caja	1 L clear 12 pezzi/pieces/boîtes 5 L clear 4 pezzi/pieces/boîtes 500 ml hardener 12 Cat. / hard./durcis. 2,5 L hardener 12 Cat. / hard./durcis.
	Cartoni Pallet Carton box / Pallet Eur 80 x 120 cm	1 L 60 cartoni / carton boxes 5 L 36 cartoni / carton boxes
	Dato l'elevato residuo secco, sconsigliamo l'essiccazione ad aria. Rispettare i tempi tra le mani. Due to the High Solid content, we suggest to use with spraybooth. Wait the right time between the coats.	
I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il ns. controllo.		