

SET

MS POLIMER ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE

- Proizvod je idealan za primjenu na prozorima, vodovodnim instalacijama, kamenu i mramoru
- Može se primjenjivati na mokrim i suhim površinama.
- Ima izuzetnu čvrstoću i brzo se stvrdnjava.
- Preko stvrdnutog brtvila se može bojati.
- Ne sadrži izocijanide, otapala i silikone.
- Brzo se stvrdnjava.
- Retardant vatre (razred B2).
- Otporan na UV, klor (max. 9%), plijesan i slanu vodu.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SEAL TECH 55

OPĆE INFORMACIJE

SEAL TECH 55 je brtvilo na bazi MS polimera, posebno proizvedeno za proizvođače prozora, vodoinstalatore, klesare, kao i za profesionalnu primjenu na plovilima i vozilima. Proizvod nema mirisa, te se koristi za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Može se nanositi u vrlo tankim slojevima ili nadograđivanjem (čak i kada je stvrdnuto) od 15 do 20mm. Preko brtvila se može bojati, a može se primjenjivati čak i na mokrim površinama.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Materijal: MS polimer
Agregatno stanje (na 20°C): Tekućina
Oblik: poput paste
RAL boje: bež 1013, siva 7004, smeđa 8007, bijela 9010, crna 9011
Miris: bez mirisa
Boja: prema oznaka proizvoda na naljepnici
Tvrdnoća: 53 Shore A
Točka ključanja (pri atmosferskom tlaku): < 34°C
Tlak pare (na 20°C): 100 Pa
Tlak pare (na 50°C): 513,62 Pa (0,51 kPa)
Gustoća (na 20°C): 1652,7 kg/m³
Relativna gustoća (na 20°): 1.653
Kinematička viskoznost (na 40°C): > 20,5 cSt
Plamište: > 180°C

Temperatura samozapaljenja: ≈ 420°C
Temperatura obrade: +5°C do +40°C

Dopušteno područje temperature: -40°C do +90°C
Progresivno stvrdnjavanje: 3-4 mm na 24 sata
Istezanje pri prekidu: 350%
Viskoznost: 900m/pa u sekundi
Vlačna čvrstoća: 2,3 n/mm²
Kemijska otpornost:

- Dobro: voda, morska voda, alifatska otapala, ulja, masti, razrijeđene organske kiseline, lužine
- Umjereno: esteri, ketoni, aromati.
- Loše: koncentrirane kiseline, klorirana otapala, klor bazena
Rok trajanja: 12 mjeseci
Skladištenje: u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom i suhom mjestu, između +5°C i +25°C

PRIMJENA I UPORABA

- Prije primjene površinu odmastiti i dobro očistiti proizvodom Multifoaam. Nanijeti brtvilo. Završnu obradu napraviti prstima ili lopaticom na koju je prethodno raspršen proizvod SEAL TECH FINISHER.
- Primjena na prozorima, vratima i pročeljima (fasadama): za brtvljenje aluminijske stolarije, stakla, umjetnog materijala, drveta, metalnih ploča, pragova i kombinaciju svega navedenog. Brtvljenje stakla na profilima od aluminija i sintetike; brtvljenje aluminijskih uglova; brtvljenje kliznih vodiča na aluminiju i građevnom materijalu (kamenu, betonu, mramoru); brtvljenje kod ugrađivanja vrata od aluminija, plastike ili drvenih vrata u zidove ili na građevinske materijale; popravljane i brtvljenje željeznih i obojenih metalnih ploča na okvirima prozora.
- Vodovodne instalacije: brtvljenje PVC cijevi, metalnih i pocinčanih cijevi. Brtvljenje sanitarnih dijelova i tuševa (savršena primjena jer proizvod nema mirisa i može se primjenjivati i na mokrim površinama), brtvljenje tuš-kada i umivaonika od plastičnih masa (antifugalna i antibakterijska svojstva).
- Prirodni kamen i mramor: brtvljenje i lijepljenje na zidovima, građevnom materijalu, popravljane slova i okvira na mramoru, brtvljenje i lijepljenje stakla i ogledala (SEAL TECH 55 ne oštećuje srebrni film na ogledalima); idealan za primjenu na belgijskom plavom kamenu i granitu (ne ostavlja mrlje); idealan za lijepljenje mramora i metala. Može se lako prebojati sa akrilnom disperzivnom bojom.
- Prije prve primjene proizvoda površinu treba testirati.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T569101	Seal Tech 55 crni	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569201	Seal Tech 55 bijeli	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569301	Seal Tech 55 sivi	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569601	Seal Tech 55 transparentni	kartuša 290ml	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569901	Seal Tech 55 bež	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

