

ZIG

CINK-ALUMÍNIUM SPRAY A FÉMFELÜLETEK VÉDELME

- Cink és alumínium részecskéi által fényes felületet eredményez
- Erős kötést biztosít minden fémen
- Tökéletes fedést biztosít a galvanizált felületeken
- Megbízható korrózióvédelmet nyújt
- Vízbázisú festékekkel festhető
- Gazdaságosan alkalmazható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ZINC GUARD

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A ZINC GUARD az alumínium és cink részecskéi révén fényes védőréteget és megerősített korrózióvédelmet biztosít a kezelt fémfelületeken. Használata gyors és egyszerű. A 99,5%-os cink/alumínium fedés egyszerű permetezéssel létrehozható. A szintetikus gyanta tartalomnak köszönhetően a finom cink/alu részecskék rendkívül erős kötést hoznak létre a felülettel.

Használat után a gyanta elpárolog és egy tiszta cink/alu réteget hagy a felületen, ami "összeolvad" az eredeti fémmel.

A ZINC GUARD jól ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, jól megtapad a legtöbb lakkon, szintetikus anyagokon és fémen. A ZINC GUARD rugalmas védőbevonatot képez a kezelt felületen.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: aerosol
Szín: fémes
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: 365°C

Alsó robbanási határérték: 0,7 Terf.%
Felső robbanási határérték: 13,0 Terf.%
Gőznyomás (20°C-nál): 3800 hPa
Sűrűség (20°C-nál): ≈ 0,826 g/cm³
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +25°C között
Hőállóság: -40°C -tól +400°C -ig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:** Alkalmazza a ZINC GUARD-ot szobahőmérsékleten! Használat előtt alaposan rázza fel a sprayflakont! A kezelendő felület legyen száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes! Az ideális eredmény elérése érdekében használjon felület előkészítéshez Safe Clean-t vagy Bio Clean-t! Egyenletesen fújja le a felületet, majd hagyja megszáradni.
- Használat után a spray-fej tisztításához, illetve a dugulás megelőzéséhez fordítsa a flakont fejfelé, majd spray-zen mindaddig, amíg már csak gáz jön ki a fúvókán!
- A ZINC GUARD alkalmazható primerként hegesztés után, általános karbantartási tevékenységeknél, karosszériáknál stb. Tökéletesen használható tűzihorganyzott felületeken egy fényes, galvanizált réteg kialakításához is.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T112001	Zinc Guard	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

