

## FFP

### PRIMER FAST FIX RAGASZTÓKHOZ

- Speciális anyagból készült felület kezelésére (pl. polietilén, polipropilén, PTFE)
- Extra kötési erőt hoz létre
- Használatával hatékony megoldás érhető el a legtöbb speciális anyagú felületen



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## FAST FIX PRIMER

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX PRIMER egy oldószer alapú alapozó, amely speciális anyagokból készült felületek kezelésére alkalmas úgy, mint polietilén, polipropilén vagy PTFE.

A FAST FIX PRIMER-rel kezelt speciális anyagú felületek bármelyik FAST FIX ragasztóval összeerősíthetők.

### TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: Átlátszó  
Szag: jellemző  
Sűrűség (20°C-on): 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
Viszkózitás: < 20 mPas

Lobbanáspont: < 0 °C  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: < 0 °C  
Nyomás alatt lévő edény: védje napfénytől, és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne szűrje ki és ne égesse el, még használat után sem.  
Megfelelő szellőzés nélkül robbanásveszélyes keverékek kialakulása lehetséges.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet. (SAFE CLEAN NSF vagy MEGA FOAM)
2. A FAST FIX PRIMER-t permetezze fel a ragasztandó felületre, vagy egy tiszta, szöszmentes kendőre, papírra vagy szivacsra, majd vigye fel a felületre.
3. FIGYELEM: Mielőtt a ragasztóanyagot felvinné a felületre meg kell várni, hogy a FAST FIX PRIMER teljesen megszáradjon!
4. FIGYELEM: Az alapozó felhordása és a ragasztó felhordása között nem telhet el több mint egy óra.
5. FIGYELEM: Ha az egyik összeillesztendő rész kis felületi feszültségű műanyagból (pl. PTFE) készült, akkor csak ezt a darabot kell FAST FIX PRIMER-rel kezelni. Ebben az esetben a ragasztót a kezeletlen felületre kell felvinni.
6. A ragasztott kötést csak a végső száradás elérése után terhelje meg.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

