

## SIT-N

### UNIVERZÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

- Metil-etil-ke-ton-oxim mentes
- Csökkentett tipikus oxim szag
- Kompatibilis a természetes kövekkel (ISO 16938 1). Nem okoz elszíneződést a természetes kövek peremén.
- Egyszerű megmunkálást tesz lehetővé a felületeken.
- Semleges kikeményedés; savaktól és lúgoktól mentes, ezért számos lúgos és fémes felületre alkalmas.
- Színtartó, időjárás- és UV-álló.
- Fungicid és baktériumölő szereket tartalmaz a penész és gombák elleni hosszú távú védelem érdekében.
- Magas vegyszerállóság klórral, sós vízzel, tejsavval szemben.
- Hosszú távú hőállóság: -40 - +220°C



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## SIL TECH N

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SIL TECH N egy metil-etil-ke-ton-oxim mentes, töltött, rugalmas és semleges kötő egy komponensű szilikon tömítőanyag ablakok, homlokzatok és minden típusú hézag tömítésére az építőiparban. A SIL TECH N gyorsan szárad és UV-álló. A SIL TECH N

kiválóan tapad számos aljzathoz tapad, mint pl. kerámia csempe, zománc, szaniter akril, rozsdamentes acél, timsó, réz, ón, üveg és lakkozott és mázas fa.

### TECHNIKAI ADATOK

Alap: pentanoxim  
Halmazállapot: Paszta  
Szín: átlátszó / bézs / szürke / fehér  
Szag: jellemző  
Sűrűség: 1,22 g/cm<sup>3</sup>  
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető  
Shore A keménység (ISO 868): 37 ± 3  
Bőrképződési idő: 10 ± 3 perc  
Kikeményedés 24 óra elteltével (23°C-on/50% relatív páratartalomnál): kb. 2-3 mm  
100% modulus (ISO 37): < 0,4 N/mm<sup>2</sup>  
Szakadási nyúlás (ISO 37): > 500%  
Szakítószilárdság (ISO 37): 1,6 N/mm<sup>2</sup>  
Rugalmassági érték (ISO 7389-B): > 70%

Térfogati zsugorodás (ISO 10563): < 5%  
Hosszú távú hőállóság: -40 és +220°C között  
Ideális alkalmazási hőmérséklet: +5 - +40°C  
Tárolási hőmérséklet: +5 - +30°C  
Tűzállóság a DIN EN 13501 szerint: E osztály  
Szabványok és tanúsítványok:  
DIN EN 15651 - 1: F-EXT-INT, Klasse 25 LM CC  
DIN EN 15651 - 2: G 25 LM CC  
DIN EN 15651 - 3: S XS 1  
DIN EN 15651 - 4: PW INT/EXT 25 LM CC  
GEV-EMICODE EC 1 PLUS  
VDI 6022  
Természetes kövön ISO 16938-1 szerint tesztelt  
ISEGA élelmiszer-minőségűként tesztelt

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
  - Dilatációs és csatlakozási hézagok rugalmas tömítésére az építőiparban, valamint üveg- és ablakszerkezeteknél.
  - Márvány és egyéb természetes kövek tömítése.
  - Tükör ragasztáshoz.
  - Üveg és fém-alumínium szerkezetek rugalmas tömítése, ragasztása.
  - Saniter csatlakozások a fürdőszobában és a konyhában.
  - Falra és padlóra, bel- és kültéri használatra.
  - Általános épület- és építési hézagok tömítésére.
- **HASZNÁLAT:**
  - Javasoljuk, hogy a termék használata előtt mindig végezzen tapadási és kompatibilitási tesztet
  - Betonon, ásványi vakolaton és rostcementen a megtisztított aljzatra előzetesen megfelelő alapozót kell felhordani.
  - A kezelendő felület az ideális tapadás érdekében legyen tiszta, zsír- és pormentes.
  - A térhálósodás során kis mennyiségű oximvegyület szabadul fel; ezért biztosítson jó szellőzést a feldolgozás és a kikeményedés során.
  - Kerülni kell a bitumennel, kátránnyal vagy lágító anyagokkal való érintkezést, mert ezek hatástalanná tehetik a tömítőanyagot.
  - Bár a tömítőanyag gomba- és baktériumölő hatóanyagokat tartalmaz, mindig javasoljuk a kereskedelemben kapható tisztítószer használatát, mivel a szennyeződések és a szappanmaradványok különösen nedvességgel együtt táptalajt képeznek a gombáknak és algáknak.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T569001	Nozzle 360° állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK
T596101	Sil Tech N színtelen 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T596102	Sil Tech N szürke 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T596103	Sil Tech N fehér 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T596104	Sil Tech N bézs 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T596105	Sil Tech N fekete 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

