

CVX

ADESIVO PER ASSEMBLAGGIO RESISTENTE E FUNZIONALE

- Adesione veloce e controllata
- Adesione su una vasta gamma di materiali
- Facile da maneggiare
- Elevato potere adesivo (conforme DIN D4)
- Inodore
- Proprietà di riempimento
- Elastico
- Può essere carteggiato e verniciato
- Elevata resistenza alle condizioni climatiche
- Resiste a temperature fino a +80°C.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

CONFIX

Informazioni Generali

CONFIX è il prodotto ideale per incollare e assemblare. Garantisce un incollaggio estremamente forte e veloce in condizioni estreme, sia in applicazioni artigianali che industriali. CONFIX garantisce una perfetta adesione su diversi tipi

di legno e materiali da costruzione, ceramica, metalli, materiali termoindurenti e termoplastici e risponde al più alto coefficiente di resistenza rispetto alla norma DIN D4 per incollaggi legno su legno. CONFIX è un adesivo per assemblaggio particolarmente tenace che dà la possibilità di realizzare incollaggi resistenti e permanenti.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: pastoso
Base: poliuretano modificato
Colore: beige
Odore: caratteristica
Punto d'infiammabilità: 229 °C
Temperatura di autoaccensione: 400 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Solubilità in acqua: Non mescolabile
Viscosità dinamica: 624 Pa* s (20 °C)
Riduzione volume dopo l'indurimento: 0%
Resistenza alla trazione:
Legno: 10,0 N/mm², Pietra o mattone: 11,5 N/mm²,
Alluminio: 14,0 N/mm²

Termostabile: da -30°C a +80°C
Resa: 400 gr/mq
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Tempo di presa: 5 minuti
Catalisi: 80% dopo 10 minuti, 100% dopo 45 minuti
Durata in magazzino: 12 mesi
Misure di sicurezza: consultare la Scheda di Sicurezza.

Applicazioni ed Uso

- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Rimuovere eventuali parti mobili.
- Mettere a contatto le parti da unire prima che CONFIX inizi a formare la pelle. Se necessario, pressare insieme le parti fino ad ottenere la tenuta.
- CONFIX durante il processo di indurimento tende a gonfiare. Parti di CONFIX non indurito possono essere pulite con un panno imbevuto di Safety Clean oppure con le salviette Nova Wipe. L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- NOTE: la viscosità degli adesivi monocomponenti poliuretani è doppia nei processi a +15°C rispetto a +25°C.
- L'adesivo cambia il suo colore se esposto al sole. La resistenza dell'incollaggio non cambia!
- Incollaggi su alluminio: sono possibili solo su superfici pretrattate o verniciate. Alluminio puro può essere incollato solo con un adatto trattamento o con l'applicazione di primer specifico.
- Gli incollaggi di materiali con diverse dilatazioni devono essere valutati in base alla durata dell'incollaggio e alla temperatura a cui verranno sottoposti.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T901000	Confix	310ml	vedi stampa + 12 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

