

RTO

AGENT DE ÎNDEPĂRTARE A RUGINII, CU PH NEUTRU, PENTRU SUPRAFEȚE METALICE

- Aplicabil pe suprafețe metalice corodate, cum ar fi, oțel, fontă și oțel carbon
- Împiedică reparația imediată a ruginii
- Fără solvenți dăunători, facizi și aditivi nocivi (NTA și EDTA)
- Nepoluant
- Acționează eficient chiar și la temperatura camerei
- pH neutru (PH7)



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

RUST OFF

Informații generale

RUST OFF este un agent de îndepărtare a ruginii industrial special, foarte puternic, eficient, dar având pH neutru, pe bază de apă și fosfonați. RUST OFF dizolvă rugina rapid și în siguranță, fiind unic, ca tip și aplicare, datorită pH-ului său neutru. În mod normal, pentru îndepărtarea ruginii se folosesc

produse acide, dar RUST OFF este bazat exclusiv pe compuși de fosfonat neutri și este, în consecință, nepoluant. De asemenea, RUST OFF prezintă și efect preventiv și împiedică reparația imediată a ruginii.

Informații tehnice

Starea fizică: Lichid
Culoare: incolor
Miros: caracteristică
Valoarea pH la 20°C: aprox. 7,5
Punct de fierbere inițial și interval de fierbere: 100°C

Greutate specifică (la 20°C): aprox. 1,2 Kg/L
Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): 1,21 g/cm³
Durată / condiții de depozitare: 5 ani, depozitare la o temperatură mai ridicată decât temperatura de congelare

Aplicații și utilizare

- UTILIZARE:
- Îndepărtați impuritățile și rugina desprinse.
- Diluați 1 litru de RUST OFF în 10 litri de apă, într-un BUCKET FILTER COMPLET. Scufundarea în găleată permite obiectului ruginit să vină în contact cu RUST OFF pe toate părțile, astfel încât rugina dizolvată să se adune pe fundul găleții.
- Scufundați piesele metalice corodate în Bucket Filter Complet.
- Apoi, clătiți cu apă și lăsați la uscat.
- Durata de scufundare depinde de aplicare. La 20°C, se va preconiza o durată de scufundare de f:
 - 15 până la 30 de minute pentru rugină ușoară, superficială.
 - 2 până la 12 ore pentru un strat gros de rugină.
 - 12 până la 36 de ore pentru rugină adâncă, proeminentă.

- APLICARE:
- RUST OFF se poate aplica pe suprafețe metalice corodate, cum ar fi: oțel, fontă și oțel carbon.
- Îndepărtarea ruginii, refacere, pregătire înainte de tratarea suprafețelor.
- Îndepărtează petele de rugină de pe piatra naturală fără a o deteriora

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
-------------	----------	----------	-----------

