

SEF-B

TEKUTÉ TESNENIE

- Vysoko kvalitný RTV silikón, neutrálne zosieťovaný.
- Teplotný rozsah: od -60 °C až do 260 °C (krátkodobo 300 °C).
- Je bez obsahu kyselín a zásad - vhodný na alkalickej a kovovej podklady.
- Nekorozívny, preto nemá vplyv na elektronické komponenty.
- Dávkovanie je jednoduché a rovnomerné.
- Dokonalý na modeláciu, vyhladzovanie a spracovanie.
- Dokáže vypĺňať nerovnosti a medzery.
- Vhodný pre priemyselné využitie a automotive aplikácie
- Okamžité výsledky pre vodotesné a vzduchotesné spoje.
- Má vysokú chemickú odolnosť a odolnosť voči vysokému tlaku a UV žiareniu.
- Veľmi dobrú stabilitu proti starnutiu.
- Je stálofarebný a nezapácha.
- S elektroizolačnými vlastnosťami.
- Bez obsahu MEKO.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmietá zárukou za vaše konkrétné použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEAL FLEX HT BLACK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL FLEX HT BLACK je vysoko kvalitný RTV silikón. Rôzne aplikačné varianty umožňujú rýchle, jednoduché a rovnomerné dávkovanie a vyznačuje sa veľmi dobrými modelovacími, vyhladzovacími a spracovateľskými vlastnosťami. SEAL FLEX HT BLACK je obzvlášť vhodný pre priemyselné využitie a automotive aplikácie. SEAL FLEX HT BLACK je vysoko odolný voči chemikáliám. SEAL FLEX HT BLACK je vhodný pre teplotný rozsah od -60 °C do +260 °C, je nekorozívny,

a preto nemá vplyv na elektrické komponenty. SEAL FLEX HT BLACK vypĺňa nedokonalosti a tolerancie, má elektricky izolačné vlastnosti a poskytuje okamžité výsledky pre vodotesné a vzduchotesné spoje. Okrem toho SEAL FLEX HT BLACK ponúka odolnosť voči vysokému tlaku a UV žiareniu a má veľmi dobrú stabilitu proti starnutiu. SEAL FLEX HT BLACK je stálofarebný, bez zápachu, bez kyselín a zásad, vhodný pre alkalické a kovové podklady.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Pasta

Farba: Čierna

Zápach: charakteristický

Hustota (pri 20 °C): $1,16 \pm 2$ g/cm³

Viskozita: nestekavá pasta

Čas tvrdnutia: 12 ± 5 min

Čas schnutia: 10 min

Čas vytvrdzovania (pri 23 °C, 50 % relatívnej vlhkosti):

~ 2 - 3 mm / 24 h

Tvrdoš (Shore A): 25 ± 3

Pevnosť v fahu: 1,10 N / mm²

Pevnosť v šmyku (hliník, 1mm): 2,0 MPa

Schopnosť pohybu: 25 %

Elastický modul (100 %): < 0,4 N / mm²

Deformáčne predĺženie: > 600 %

Obnovenie po deformácii: > 70 %

Zmrštenie objemu: < 5 %

Teplota spracovania: 0 - +40 °C

Skladovacia teplota: +5 - +30 °C

Skladovateľnosť: 24 mesiacov pri neotvorenom balení a pri teplote skladovania 23 °C

Teplotná odolnosť: -60°C až 260°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SEAL FLEX HT BLACK je vhodný pre automobilový priemysel, stavbu kotlov, výstavbu priemyselných zariadení
- Napríklad kryty strojov a motorov, závitové a prírubové spoje, spoje, vzduchové kanály, sacie a výstupné potrubia, kompresory, čerpadlá, turbíny, palivové a vodné čerpadlá, prevodovky, kryty ložísk predných a vačkových hriadeľov, kryty kľukovej skrine a ventilov, chladiaci systémy, ventilačné systémy, horáky na vykurovací olej, výmenníky tepla a mnohé ďalšie.
- Kachľové a komínové prestupy a prípojky, vykurovacie inštalačie, systémy odvodu spalín a vetrania, napojenie kachlí
- Izolácia a ochrana elektronických kontaktov proti vlhkosti a na utiesnenie spojov alebo priesakov vlhkosti
- SEAL FLEX HT BLACK je vhodný na: Oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, rôzne zlatiny ako med, sklo, keramiku, syntetické materiály, smalt, dlaždice, pocinované a glazované povrchy a na drevo

- SEAL FLEX HT BLACK je odolný voči: ľahkým kyselinám (do 20%), glykolu, fluórlórmetánu, butánu, olejom, tukom, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcej zmesi, vykurovacím olejom, zásadám, slaným roztokom
- Pre optimálne výsledky by mal byť povrch zbavený hrdze, korózie, mastnoty a prachu
- V prípade potreby použiť základný náter na betón, minerálnu omietku alebo vláknocement
- Nevhodný na prírodný kameň
- Odporúčame najprv vyskúšať na plastoch, ak je PMMA a polykarbonát (trhliny spôsobené prutím)
- Zabráňte kontaktu s bitúmenom, dechtom alebo materiálmi uvoľňujúcimi zmäkčovadlá (EPDM, butyl, peny), pretože to môže viesť k nekompatibilite

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T571101	Seal Flex HT čierny	200 ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

