

# SET

## MS POLIMER ZA TESNjenje IN LEPLjenje NA GRADBENEM MATERIALU

- Tesnilo idealno za industrijo oken in vrat
- Vodovodno inštalacijo
- Industrijo kamna, marmorja in betona
- Avtomobilsko industrijo
- Lahko ga nanesemo na suhe in mokre površine
- Visoka leplilna moč
- Z lahkoto ga prebarvamo
- Ne vsebuje izocianidov, topil ali silikona
- Se hitro struje
- Odopen na UV žarke
- Odopen na klor (max. 9% raztopina)
- Odopen na slano vodo
- Nevnetljivo razreda B2
- Preprečuje nastanek plesni
- Odopen na plesen



## Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

# SEAL TECH 55

## Splošne informacije

SEAL TECH 55 je tesnilo narejeno na osnovi MS polimerov posebej razvito za proizvajalce oken, za vodovodne inštalaterje, avtomobilsko industrijo, proizvodnjo marmorja, kamna in betona. SEAL TECH 55 je brez vonja, uporaben je

v zaprtih prostorih in na prostem. Nanašamo ga lahko v zelo tankih plasteh in se lahko prekriva (tudi, če je strjen) do debeline 15-20 mm. Lahko ga prebarvamo, tudi ko še ni strjen.

## Tehnični podatki

Material:	MS polimer	Postopno strjevanje: 3-4 mm vsakih 24 ur
Oblika:	tekoča, pasta	Raztezek pri pretrgu: 350%
Vonj:	brez vonja	Viskoznost: 900 mPa na sekundo
Barve RAL:	siva 7004, bela 9010, črna 9011	Natezna trdnost: 2,3 N/mm <sup>2</sup>
Trdota:	53 Shore A	Kemična odpornost: Dobra: voda, morska voda, alifatska topila, olja, masti, razredčene organske kisline, lugri.
Vreljšč: < 34°C	Parni tlak (pri 20°C): 100 Pa	Zmerna: estri, ketoni, aromati.
	Parni tlak (pri 50°C): 513,62 Pa (0,51 kPa)	Slaba: koncentrirane kisline, klorirana topila, klor v bazenih.
	Gostota (pri 20°C): 1652,7 kg/m <sup>3</sup>	Skladiščenje: hraniti v tesno zaprti originalni embalaži na hladnem in suhem mestu pri temperaturi med +5°C in +25°C.
	Relativna gostota (pri 40°C): 1,653	Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.
	Kinematicna viskoznost (pri 40°C): > 20,5 cSt	
	Plamenišč: > 180°C	
	Temperatura samovžiga: ca. 420°C	
	Temperatura nanosa: + 5°C do +40°C	
	Temperaturna obstojnost: - 40°C do +90°C	

## Navodila in uporaba

- Očistite površino in odstranite umazanijo ter ostanke masti z MEGA FOAM ali SAFE CLEAN. Nanesite izdelek. Po potrebi zaključite tesnjenje s prstom ali lopatico na kateri je razprtjen SEAL TECH FINISHER.
- Okna, vrata in fasade: za tesnjenje aluminija, stekla, sintetičnih materialov, lesa, pločevine, vhodov, tudi kombinacij med njimi. Tesnjenje stekla, sintetičnih in aluminijastih profilov; tesnjenje aluminijastih profilov; tesnjenje drsnih vodil v aluminiju na gradbenih materialih (kamen, beton, marmor,...); tesnjenje vratnih profilov v aluminiju, plastiki, lesu na steni ali gradbenem materialu; popravljanje in tesnjenje žezevnih in nežezevnih plošč pri okenskih delih.
- Vodovodna industrija: tesnjenje PVC in kovinskih cevi, tudi na pocinkanih kanalih. Tesnjenje sanitarnih in tuš plošč (idejalno, ker je brez vonja in ker ga lahko nanašamo na mokre površine), tesnjenje umivalnikov (protiglivčen in protibakterijski).
- Naravni kamen in marmor: tesnjenje in lepljenje na stenah, gradbenih materialih, popravljanje črk in okvirov na marmorju, lepljenje in tesnjenje stekla in ogledal (SEAL TECH 55 ne poškoduje srebrnega filma ogledal); idealen na belgijskem modrem kamnu in granitu (ne pušča madežev); idealen kot tesnilo med marmorjem in kovino. Z lahkoto ga prebarvamo tudi z akrilat disperzijsko barvo.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T569000	TMT pištola za kartuše 26:1	1 kos	-	ORODJA
T569101	Seal Tech 55 črn	290 ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T569201	Seal Tech 55 bel	290 ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T569301	Seal Tech 55 siv	290 ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T569601	Seal Tech 55 prozoren	290 ml	glej odtis + 12 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T579001	Seal Tech Finisher	1l	glej odtis + 36 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE

